
Productnaam	:	MOTIP 2K Blanke Lak Hoogglans
Artikelnummer	:	04209
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 8471 XC WOLVEGA Telefoon nummer 0561 – 69 44 00 Telefax nummer 0561 – 69 44 31

Productomschrijving

Sneldrogende 2K blanke lak voor het behandelen van ondergronden van metaal, aluminium, chroom en diverse soorten kunststof en gelakte ondergronden.

Productkenmerken

- Professioneel spuitbeeld
- Bestand tegen benzine
- Bestand tegen weersinvloeden
- Krasvast
- UV-bestendig
- Aanbrengen als de ondergrond volledig uitgehard is
- Niet geschikt voor alkydlak
- Isocyaanavrij

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	200 ml
Basis	:	Acrylaathars
Kleur	:	Transparant
VOS-gehalte	:	Circa 85% w/w
Vaste stof	:	Circa 15% w/w
Laagdikte	:	50µ (2 tot 3 lagen)
Glans	:	Hoogglans, 85 bij een meethoek van 60°
Rendement	:	0,3 tot 0,4 m ²
Verwerkingstijd	:	24 uur
Stofdroog	:	Na 30 minuten
Kleefvrij	:	Na 2 uur
Uitgehard	:	Na 24 uur
Hittebestendig	:	100°C



MOTIP 2K Blanke Lak Hoogglans**Gebruiksaanwijzing**

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

De spuitbus op kamertemperatuur brengen.
Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C.

Voor het mixen van de harder, de bus op de kop op een gladde ondergrond plaatsen.
De beschermkap aan de onderzijde van de bus wegnemen (1) en de ring in de stift steken.
De stift door middel van de ring tot aanslag uittrekken (2).
Vervolgens 360° draaien (3).

De spuitbus minimaal 3 minuten goed schudden, gerekend vanaf het hoorbaar worden van de kogels.
Een proefstukje spuiten.
Afstand tot het te behandelen oppervlak 20 tot 25 centimeter.

Aanbrengen in meerdere lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.

